

<b>คุณสมบัติ</b>	ทีโอเอ สีพ่นอุตสาหกรรม สูตรน้ำ ชนิดเงา เป็นสีพ่นอุตสาหกรรมสูตรน้ำ ผลิตจาก อะคริลิก อิมัลชัน โพลีเมอร์ และ พงสีคุณภาพสูง ให้ฟิล์มสีที่แห้งเร็ว สามารถกลบพื้นผิวได้ดี ฟิล์มสีมีความยืดหยุ่นสูง ป้องกันน้ำซึมได้ดี สามารถยึดเกาะกับไม้จริง ไม้ MDF และไม้อัดได้ดีเยี่ยม เหมาะสำหรับงานไม้ภายใน และงานทำสีเฟอร์นิเจอร์ไม้ภายในแบบต่างๆ ด้วยตนเอง เช่น โต๊ะ ตู้ เก้าอี้ และอื่นๆ
<b>ข้อมูลทางเทคนิค</b>	
ประเภทสี	อะคริลิก อิมัลชัน โพลีเมอร์
เฉดสี	สีขาว
ลักษณะฟิล์มสี	เงา
เนื้อสีโดยปริมาตร	ไม่มีข้อมูล
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	41.0 ± 2.0 %
จุดควบไฟ	ไม่มีข้อมูล
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	29.29 กรัม/ลิตร
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	100 ไมครอน
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	41 ไมครอน
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	35-45 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C)	20-30 นาที
ระยะเวลาแห้งทาบ (อุณหภูมิ 25-30°C)	60 นาที
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C)	7 วัน
<b>มาตรฐานอ้างอิง</b>	-
<b>วิธีใช้งาน</b>	
อุปกรณ์	แปรงทาสีขนอ่อน หรือ ปืนพ่น
ทินเนอร์	น้ำสะอาด
การผสมทินเนอร์ (%)	5-10 %
<b>ระบบการใช้งาน</b>	
การเตรียมพื้นผิว	
พื้นผิวเก่า	กรณีไม้เคยทาสีมาก่อนและฟิล์มสีลอก่อน หรือ เป็นไม้เก่าที่ไม่เคยทาสีมาก่อน ให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึงเนื้อไม้เดิม กรณีที่ฟิล์มสียึดแน่นอยู่ในสภาพดี ให้ลูบผิวฟิล์มด้วยกระดาษทรายขัดหยาบ ทีโอเอ เบอร์ 240 - 320 แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมัน หรือสิ่งแปลกปลอม
พื้นผิวใหม่	1. ใช้กระดาษทรายขัดหยาบ ทีโอเอ เบอร์ 240 - 320 ขัดแต่งพื้นผิวจนเรียบสวย 2. อุดโพรงรอยแตก ตำหนึบไม้และหัวตะปู ให้เรียบร้อย 3. ขัดแต่งด้วยกระดาษทรายอีกครั้ง จนได้พื้นผิวที่เรียบเนียน 4. เช็ดทำความสะอาดพื้นผิว
ระบบการทาสี	
สีรองพื้น	ทาหรือพ่นรองพื้นด้วย ทีโอเอ รองพื้นสีพ่นอุตสาหกรรมสูตรน้ำ อย่างน้อย 2 เที่ยว (ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนทาหรือพ่นทับที่เกี่ยวต่อไป)
สีทับหน้า	1. ทาหรือพ่นด้วย ทีโอเอ สีพ่นอุตสาหกรรมสูตรน้ำ ชนิดเงา อย่างน้อย 3 เที่ยว (ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนทาหรือพ่นทับที่เกี่ยวต่อไป) 2. ก่อนทาหรือพ่นทับหน้าที่เกี่ยวต่อไป ให้ขัดแต่งพื้นผิวด้วยกระดาษทราย ทีโอเอ เบอร์ 320 - 400 เพื่อเพิ่มการยึดเกาะและได้พื้นผิวชั้นงานที่เรียบ

ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน	: อุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องสูงกว่า 10°C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3°C อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี
การเก็บรักษา สภาวะการเก็บรักษา อายุผลิตภัณฑ์	: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง : 3 ปี
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย
การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง	: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น <b>บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า</b>