



คุณสมบัติ	ทีโอเอ ทิค ออยล์ ผลิตจาก โมดิไฟด์ ออยด์ มีส่วนผสมของสารเติมแต่งชนิดพิเศษ เหมาะสำหรับงานปรับสภาพไม้เก่าให้ดูใหม่ ช่วยปกป้องไม้จากเชื้อรา เนื้อสีซึมลึกเข้าสู่เนื้อไม้ จึงช่วยป้องกัน น้ำซึมได้ดีเยี่ยม ให้พื้นผิวเรียบเนียนเป็นธรรมชาติ โดยไม่เกิดเป็นชั้นฟิล์ม เหมาะสำหรับงานไม้ภายนอก เช่น พื้นไม้ภายนอก รั้วไม้ และ เฟอร์นิเจอร์ที่ทำจากไม้ เป็นต้น																																								
ข้อมูลทางเทคนิค	<table><tr><td>ประเภทสี</td><td colspan="2">โมดิไฟด์ ออยด์</td></tr><tr><td>เฉดสี</td><td colspan="2">ใส</td></tr><tr><td>ลักษณะฟิล์มสี</td><td colspan="2">ด้าน (ไม่มีฟิล์มสี)</td></tr><tr><td>เนื้อสีโดยปริมาตร</td><td colspan="2">ไม่มีข้อมูล</td></tr><tr><td>เนื้อสีโดยน้ำหนัก</td><td>28.0 ± 2.0</td><td>%</td></tr><tr><td>จุดควบไฟ</td><td>40.5</td><td>°C</td></tr><tr><td>ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้</td><td colspan="2">ไม่มีข้อมูล</td></tr><tr><td>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก</td><td>ไม่มีข้อมูล</td><td>(ไม่มีฟิล์มสี)</td></tr><tr><td>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง</td><td>ไม่มีข้อมูล</td><td>(ไม่มีฟิล์มสี)</td></tr><tr><td>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี</td><td>40 – 45</td><td>ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เทียว</td></tr></table> หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว <table><tr><td>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C)</td><td>1-2</td><td>ชั่วโมง</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งทากับ (อุณหภูมิ25-30°C)</td><td>2-3</td><td>ชั่วโมง</td></tr><tr><td>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C)</td><td>7</td><td>วัน</td></tr></table>		ประเภทสี	โมดิไฟด์ ออยด์		เฉดสี	ใส		ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน (ไม่มีฟิล์มสี)		เนื้อสีโดยปริมาตร	ไม่มีข้อมูล		เนื้อสีโดยน้ำหนัก	28.0 ± 2.0	%	จุดควบไฟ	40.5	°C	ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	ไม่มีข้อมูล		ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	ไม่มีข้อมูล	(ไม่มีฟิล์มสี)	ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	ไม่มีข้อมูล	(ไม่มีฟิล์มสี)	การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	40 – 45	ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เทียว	ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C)	1-2	ชั่วโมง	ระยะเวลาแห้งทากับ (อุณหภูมิ25-30°C)	2-3	ชั่วโมง	ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C)	7	วัน
ประเภทสี	โมดิไฟด์ ออยด์																																								
เฉดสี	ใส																																								
ลักษณะฟิล์มสี	ด้าน (ไม่มีฟิล์มสี)																																								
เนื้อสีโดยปริมาตร	ไม่มีข้อมูล																																								
เนื้อสีโดยน้ำหนัก	28.0 ± 2.0	%																																							
จุดควบไฟ	40.5	°C																																							
ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้	ไม่มีข้อมูล																																								
ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก	ไม่มีข้อมูล	(ไม่มีฟิล์มสี)																																							
ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง	ไม่มีข้อมูล	(ไม่มีฟิล์มสี)																																							
การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี	40 – 45	ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เทียว																																							
ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ25-30°C)	1-2	ชั่วโมง																																							
ระยะเวลาแห้งทากับ (อุณหภูมิ25-30°C)	2-3	ชั่วโมง																																							
ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ25-30°C)	7	วัน																																							
มาตรฐานอ้างอิง	-																																								
วิธีใช้งาน	<table><tr><td>อุปกรณ์</td><td colspan="2">แปรงขนแข็งและเศษผ้าสีขาว (หรือเศษผ้าเย็บวน)</td></tr><tr><td>ทินเนอร์</td><td colspan="2">-</td></tr><tr><td>การผสมทินเนอร์ (%)</td><td colspan="2">พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องผสมทินเนอร์</td></tr></table>		อุปกรณ์	แปรงขนแข็งและเศษผ้าสีขาว (หรือเศษผ้าเย็บวน)		ทินเนอร์	-		การผสมทินเนอร์ (%)	พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องผสมทินเนอร์																															
อุปกรณ์	แปรงขนแข็งและเศษผ้าสีขาว (หรือเศษผ้าเย็บวน)																																								
ทินเนอร์	-																																								
การผสมทินเนอร์ (%)	พร้อมใช้งานโดยไม่ต้องผสมทินเนอร์																																								
ระบบการใช้งาน	การเตรียมพื้นผิว พื้นผิวเก่า พื้นผิวใหม่ ระบบการทาสี สีรองพื้น สีทับหน้า																																								



ทบทวน ครั้งที่ 1 10/2560

ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน	: อุณหภูมิของชิ้นงานจะต้องสูงกว่า 10°C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3°C อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างมีผลต่อชิ้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี
การเก็บรักษา	
สภาวะการเก็บรักษา	: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง
อายุผลิตภัณฑ์	: 3 ปี
ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย	: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวก ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์ : รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย
การส่งวนสิทธิ์เรียกร้อง	: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมีต้องแจ้งล่วงหน้า