

คุณสมบัติ	ทีโอเอ วู้ด ไพรเมอร์ #T-2000 เป็นสีรองพื้นไม้สูตรน้ำมัน ผลิตจากไวนิล เรซินคุณภาพดี มีคุณสมบัติแห้งไว จัดง่าย สามารถซึมลึกเข้าสู่เนื้อไม้ ช่วยให้ไม้ยึดเกาะกับสีทับหน้าได้ดี สามารถทาทับได้ด้วยสีในโตรเซลลูโลสแล็กเกอร์ รวมถึงโพลียูรีเทนทั้งแบบ 1 ส่วน และ 2 ส่วน ใช้เป็นสีรองพื้นไม้สำหรับงาน ไม้อัดมีลาย ไม้จริง พื้นไม้ภายใน พื้นไม้ปาร์เก้ รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ไม้ภายในทุกชนิด	
ข้อมูลทางเทคนิค	<p>ประเภทสี ไวนิล เรซิน</p> <p>เจดสี ใส</p> <p>ลักษณะฟิล์มสี เงาม</p> <p>เนื้อสีโดยปริมาตร 9 %</p> <p>เนื้อสีโดยน้ำหนัก 10 %</p> <p>จุดวาบไฟ 16.7 °C</p> <p>ปริมาณสารอินทรีย์ระเหยได้ ไม่มีข้อมูล กรัม ต่อ ลิตร</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อเปียก 100 ไมครอน</p> <p>ความหนาฟิล์มสีเมื่อแห้ง 10 ไมครอน</p> <p>การครอบคลุมพื้นที่ตามทฤษฎี 8-10 ตารางเมตร ต่อ ลิตร ต่อ เที่ยว</p> <p>30 - 40 ตารางเมตร ต่อ แกลลอน ต่อ เที่ยว</p> <p>หมายเหตุ : การผสม, การใช้งาน, ความหยาบและรูพรุนของพื้นผิว มีผลต่อค่าการปกคลุมพื้นผิว</p> <p>ระยะเวลาแห้งสัมผัส (อุณหภูมิ 25-30°C) 5 - 10 นาที</p> <p>ระยะเวลาแห้งทาทับ (อุณหภูมิ 25-30°C) 1 ชั่วโมง</p> <p>ระยะเวลาแห้งสมบูรณ์ (อุณหภูมิ 25-30°C) 7 วัน</p>	
มาตรฐานอ้างอิง	-	
วิธีใช้งาน	<p>อุปกรณ์ การทาดด้วยแปรงขนอ่อน</p> <p>ทินเนอร์ ทีโอเอ โพลียูรีเทน ทินเนอร์ เบอร์ 43N</p> <p>การผสมทินเนอร์ (%) 0-10 % (ทา)</p>	
ระบบการใช้งาน	<p>การเตรียมพื้นผิว</p> <p>พื้นผิวเก่า พื้นผิวใหม่</p> <p>พื้นผิวที่จะใช้งานต้องสะอาด ปราศจากฝุ่น, คราบไขมัน, คราบไ้, คราบน้ำมัน, แวกซ์, คราบเกลือ, สีเก่า และสิ่งปนเปื้อนต่างๆ</p> <ol style="list-style-type: none"><li>ใช้กระดาษทรายขัดแห้ง ทีโอเอ ดือสซี เบอร์ 240 - 320 ขัดแต่งพื้นผิวจนเรียบสวย</li><li>อุดโป๊วรอยแตก ตำหนิบนไม้และหัวตะปู ให้เรียบร้อย</li><li>ขัดแต่งด้วยกระดาษทรายอีกครั้ง จนได้พื้นผิวที่เรียบเนียน</li><li>เช็ดทำความสะอาดพื้นผิว</li></ol> <p>ระบบการทาสี</p> <p>สีรองพื้น</p> <ol style="list-style-type: none"><li>การรองพื้นด้วย ทีโอเอ น้ำยารักษาเนื้อไม้ จำนวน 1 เที่ยว (ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 30 นาที ก่อนทาทับเที่ยวต่อไป)</li><li>การรองพื้นด้วย ทีโอเอ วู้ดไพรเมอร์ #T-2000 จำนวน 1 เที่ยว (ทิ้งให้แห้งอย่างน้อย 1 ชั่วโมง ก่อนทาทับเที่ยวต่อไป)</li></ol> <p>สีทับหน้า</p> <ol style="list-style-type: none"><li>ทาทับได้ด้วย ทีโอเอ ไนโตรเซลลูโลสแล็กเกอร์ หรือ ทีโอเอ โพลียูรีเทนทั้งแบบ 1 ส่วน และ 2 ส่วน</li></ol> <p>ข้อแนะนำการปฏิบัติงาน</p> <p>: อุณหภูมิของชั้นงานจะต้องสูงกว่า 10°C และสูงกว่าจุดน้ำค้างอย่างน้อย 3°C อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ต่างกันมีผลต่อชั้นงานและการแห้งตัวของฟิล์มสี</p>	

## การเก็บรักษา

สภาวะการเก็บรักษา

: จัดเก็บสินค้าในที่แห้ง มีอากาศถ่ายเทดี ปิดฝาให้สนิท  
ให้แน่นตลอดเวลา ไม่ควรเก็บในที่ร้อนและไม่ให้ถูกแสงแดดโดยตรง

อายุผลิตภัณฑ์

: 2 ปี

## ข้อมูลสุขภาพและความปลอดภัย

: กรุณาดูข้อควรระวังที่ติดไว้บนภาชนะบรรจุ การทำงานสีควรทำในที่อากาศถ่ายเทสะดวก  
ควรใส่หน้ากากเมื่อทำการพ่นสีและพยายามเลี่ยงมิให้สัมผัสผิวหนัง หรือสูดดม  
ถ้าสีหกใส่ผิวหนังควรล้างด้วยน้ำสะอาดกับสบู่ทันที ถ้าสีเข้าตาควรล้างด้วยน้ำสะอาดทันทีและรีบไปพบแพทย์  
: รายละเอียดด้านความปลอดภัยเกี่ยวกับการใช้ผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในข้อมูลด้านความปลอดภัย

## การสงวนสิทธิ์เรียกร้อง

: รายละเอียดข้างบนนี้ได้มาโดยการทดลอง และจากประสบการณ์ที่ผ่านมา เนื่องจากสีถูกนำไปใช้ในสภาวะแตกต่างกันเราจึงไม่สามารถรับประกันในสิ่งอื่นใดนอกจากคุณภาพของสีเท่านั้น  
**บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิต้องแจ้งล่วงหน้า**